

Capadecor Calcino Romantico

Smalkgraudaina kaļķa špaktelmasa augstas kvalitātes špaktelēšanai iekštelpās.



Produkta apraksts

Pielietojums

Smalkgraudains, minerālu sienu un griestu pārklājums no dzēsta kaļķa, marmora pulvera un ūdens izmantošanai uz iekšējām virsmām, piemēram, reprezentācijas telpās, reģistratūras un konferenču telpās, viesnīcās, bankās, atpūtas vietās, advokātu birojos un privātās telpās.

Īpašības

- Minerāls
- Akmens optika
- Augsta difūzijas spēja
- Viegli iestrādājams
- Var individuāli tonēt

Iepakojums

15,0 kg Plastmasas spainis

Krāsu toņi

- **Calcino Romantico:** Dabiski balta
- **Tonēšana:** rūpnīcas tonēšana (piegāde gatava apstrādei)

Pieejamās krāsas:



| Krāsas nosaukums | Gradācijas |
|---|---|
| JURA | 30; 40 |
| LACHS | 105 |
| Lago | 55; 90 |
| Lazur | 165 |
| MAGMA | 95; 100; 105; 110; 115; 120;130 |
| MAI | 5; 15; 20 |
| OASE | 50 |
| ONYX | 25; 95; 100 |
| PALAZZO | 5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240 |
| ROSE | 85 |
| SAPHIR | 25; 30; 45 |
| SIENNA | 5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70 |
| VENATO | 10; 20; 25; 40; 45; 50 |
| CaparolColor | |
| Mais | 18 |
| Histolith | |
| Umbra dunkel | 50 |
| Calcino Decor krāsu toņi¹ | |
| Agave 65 | +1; +2; +3; +4 |
| Agave 100 | +1; +2; +3; +4 |
| Aprico 65 | +1; +2; +3; +4 |
| Bordeaux 40 | +1; +2; +3; +4 |
| Caramel 100 | +1; +2; +3; +4 |
| Korall 165 | +1; +2; +3; +4 |
| Lachs 75 | +1; +2; +3; +4 |
| Laser 20 | +1; +2; +3; +4 |
| Lazur 125 | +1; +2; +3; +4 |
| Oliv 5 | +1; +2; +3; +4 |
| Onyx 100 | +1; +2; +3; +4 |
| Pacific 5 | +1; +2; +3; +4 |
| Pacific 100 | +1; +2; +3; +4 |
| Palazzo 220 | +1; +2; +3; +4 |
| Palazzo 225 | +1; +2; +3; +4 |
| Palazzo 330 | +1; +2; +3; +4 |
| Patina 35 | +1; +2; +3; +4 |
| Patina 40 | +1; +2; +3; +4 |
| Patina 65 | +1; +2; +3; +4 |
| Rose 105 | +1; +2; +3; +4 |
| Siena 165 | +1; +2; +3; +4 |
| Tundra 5 | +1; +2; +3; +4 |
| RAL | |
| 7023 | Betongrau |

¹ Lūdzu, ņemiet vērā, ka Calcino Decor krāsu informācija neatbilst Caparol 3D krāsām. Krāsu recepte šeit ir balstīta uz Calcino Decor krāsu attiecīgajā krāsā.

Atkarībā no dizaina un struktūras krāsas var atšķirties no krāsu kartē norādītajām.

SVARĪGI: Uz virsmas izmantojiet tikai preces no vienas tonēšanas partijas. Ja tiek izmantotas dažādas tonēšanas partijas, pirms apstrādes tās jā sajauc savā starpā, lai novērstu produktam raksturīgās krāsu svārstības.

Spīduma pakāpe

Zīdaini matēts līdz zīdaini spīdīgs (atkarībā no noblīvēšanas pakāpes)

Uzglabāšana

Uzglabāt vēsā vietā, sargāt no sala. Iesāktus spaiņus turēt cieši noslēgtus

Papildinošie produkti

- Capadecor DecoGrund
- Caparol HaftGrund EG

Norāde

Calcino Romantico tiek tonēts rūpnīcā un tiek piegādāts tieši amatniekam. Tonētajam materiālam pēc piegādes jau ir lietošanas gatavība, un pēc tam to vairs nedrīkst maisīt. Materiāla atkārtota maisīšana samazina viskozitāti, un pēc tam materiālam ir jāstāv apmēram 2 dienas, lai atgūtu lietošanai gatavo konsistenci.

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai
Nr.606

| lekšā 1 | lekšā 2 | lekšā 3 | Ārpusē 1 | Ārpusē 2 |
|---|---------|---------|----------|----------|
| + | + | - | - | - |
| (-) nav piemērots / (○) daļēji piemērots/ (+) piemērots | | | | |

Iestrāde

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt sausām, bez atdalošām vielām, kā arī tīrām un stabilām. Ievērojiet VOB C daļu, DIN 18363, 3. sadaļu.

Pamatnes sagatavošana

PI, PII un PIII javas grupu apmetumi:

Stingrus, normāli absorbējošus un līdzenus apmetumus var pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz viegli smilšainiem, uzsūcošiem apmetumiem uzklāt gruntējuma slāni ar OptiSilan TiefGrund. Ļoti smilšainus apmetumus gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

Ģipša un lietošanai gatavie apmetumi no PIV javas grupas:

Ģipša apmetumu ar cietu kalcīta kārtu noslīpēt, notīrīt putekļus un gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

Ģipša plāksnes:

Uzsūcošas plāksnes nogruntējiet ar OptiSilan TiefGrund vai Dupa-Putzfestiger (sk. arī ģipškartona plāksnes).

Ģipškartons:

Noslīpējiet špaktelētu virsmu. Mīkstu un noslīpētu ģipša špaktelējumu nostiprināt ar OptiSilan TiefGrund. Stiprāk uzsūcošas virsmas gruntēt ar Dupa-Putzfestiger. Plāksnes, kuras satur ūdenī šķīstošas, krāsojošas vielas, gruntēt ar Caparol-Filtergrund grob. Ievērojiet BFS brošūras Nr. 12 2. daļu.

Piezīme: Pārklājumam ar Calcino Romantico nepieciešams dubults plākšņu apšuvums. Lai izslēgtu plaisu veidošanos paneļa savienojuma zonā un savienojuma šuvēs, šīm šuvēm jābūt veidotām tā, lai tiku garantēts segums bez plaisām.

Betons:

Noņemt visas saķeri kavējošās vielas, kā, piemēram, putekļus.

Nestspējīgi vecie klājumi:

Matētus, vāji uzsūcošus klājumus var pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un vecus laku un emalju klājumus uzraupināt. Špaktelēšanas darbiem nepieciešamības gadījumā izmantot Matador Feinputz.

Vedci pārklājumi ar vāju nestspēju:

Laku un emulsijas krāsu vai sintētisko sveķu apmetuma pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt. Rupjās, porainās, slīpēšanas vai absorbējošās virsmas nogruntēt ar OptiSilan TiefGrund. Minerālu krāsu pārklājumus ar vāju nestspēju mehāniski noņemt un notīrīt virsmas no putekļiem. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

Līmes krāsas:

Rūpīgi nomazgāt. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

No papīra izgatavotas šķeldas, reljefa vai reljefa tapetes, nelipīgas tapetes:
Noņemiet pilnībā. Nomazgājiet līmes un papīra. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

Virsmas ar nikoīna, ūdens, kvēpu vai tauku traipiem:

Nomazgājiet nikoīna nosēdumus, kā arī kvēpu vai tauku traipus ar ūdeni, pievienojot taukus izšķīdināšanos mājāsaimniecības tīrīšanas līdzekļus, un ļaujiet tiem labi nožūt. Notīriet žāvētus ūdens traipus ar sausu suku. Noslēgumā gruntēt ar rupju Caparol-Filtergrund grob (ievērojiet tehnisko informāciju Nr. 845).

Koks un koka materiāli:

Nogrunēt ar Capacryl Holz-Isogrund. Rūpnieciski ar melamīna sveķiem pārklātus paneļus gruntēt ar Caparol Haftgrund. Savienojuma vietas nedrīkst veidot plaisas, tāpēc ir ieteicams veidot papildus apšuvumu ar plānu ģipša plāksni.

Defekti:

Dziļas bedrītes attiecīgi aizpildīt.

Vecās kaļķa špaktelējuma tehnikas:

Cieto virskārtu noslīpēt.

Ja tests ar ūdeni uz noslīpētās virsmas ir negatīvs, tad vecais kaļķa špaktelējums jānoņem pilnībā un jāatjauno no sākuma.

Ja tests ar ūdeni uz slīpētās virsmas ir pozitīvs, tad virsmu gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

Ieteikums gadījumos ar Q2/Q3 špaktelējumu / plānām ģipša kārtām < 0,5mm Izmantojot hidrauliski cietējošas, ģipsi saturošas špaktelēšanas pie virsmas kvalitātes Q2/Q3 jāizmanto caurspīdīga ūdens bāzes grunts. B Tas tiek rekomendēts saskaņā ar Krāsotāju/lakotāju atgādni nr.2 -9/2020 "Saķeres problēmas pārklājumiem uz špaktelēta ģipškartona".

Kā alternatīva ģipsi saturošām Q3 špaktelēm var tikt izmantotas pastveida špaktelēšanas.

Calcino Romantico ir gatavs lietošanai, un to nevajadzētu atkārtoti samaisīt.

Pamat pārklājums Capadecor DecoGrund

Pēc jebkuras nepieciešamās pamatnes iepriekšējās apstrādes tiek uzklāts Capadecor DecoGrund vai Caparol HaftGrund EG gruntējums vai starpslānis. Nevienmērīgu pamatņu vai virsmas špakteles darbu gadījumā nepieciešama iepriekšēja izlīdzināšana ar Matador Feinputz. Šajā gadījumā papildu gruntēšana ar Capadecor DecoGrund vai Caparol HaftGrund EG nav nepieciešama. Ja apmetumā ir plaisas, gabalu pildītājā jāiestrādā armējošais siets.

Apmetuma plaisu klātbūtnē ir nepieciešams izmantot apdares špakteli ar armējošo sietu. Strukturālo plaisu gadījumā ir iespējama ievērojama pamatnes kustība: nav iespējams izslēgt plaisu veidošanos virskārtā pat pēc špakteles darba ar pastiprinošu sietu. Calcino Romantico var lietot uzreiz kad grunts ir nožuvis. Lai iegūtu gatavās virsmas izskatu, ir nepieciešami 2 soļi, kas sastāv no vairākiem darba posmiem:

Speciālas instrukcijas:

Vienmēr turiet instrumentus tīrus un izturieties pret tiem uzmanīgi. Regulāri notīriet spaiņa malu un neļaujiet apstrādātās precēs nokļūt nožuvušam materiālam. Darba pārtraukumos vienmēr pārklājiet materiālu. Nekad neatšķaidiet Calcino Romantico.

1. Darba posms (tehnika "Authentic"):

Calcino Romantico tiek uzklāts pa visu virsmu izvēlētajā krāsā, izstiepjoties pēc graudu lieluma. Pēc vieglas žāvēšanas (5-10 minūtes) virsmu izlīdziniet ar vieglu spiedienu. Iesakām izmantot vidēja izmēra Venēcijas špaktelēšanas (240 mm x 100 mm). 1. kārtai jāizžūst min. 12 stundas, lai nodrošinātu, ka nav atdalīšanas no pamatnes. Pie zemas temperatūras vai augsta mitruma palieliniet žāvēšanas laiku.

2. darba posms (tehnika "Authentic"):

Calcino Romantico tiek uzklāts pa visu virsmu izvēlētajā krāsā, izstiepjoties pēc graudu lieluma. Pēc vieglas žāvēšanas (15-20 minūtes), ar špaktelēšanas malu nelielā leņķī, viegli noberiet virsmu. Pēc tam ar nelielu spiedienu nevienmērīgi izlīdziniet virsmu. Ieteicams izmantot vidēja izmēra venēciešu špaktelēšanas (240 mm x 100 mm), kas izgatavota no nerūsējošā tērauda, un šajā darba posmā var izmantot arī ArteTwin plastmasas venēciešu špaktelēšanas. Ja virsma izskatās pārāk blāvi, varat tai piešķirt nelielu lielāku spidumu, papildus pulējot ar Venēcijas špaktelēšanas.

Impregnēšana:

Lai netraucētu kaļķa karbonizāciju, virsmām vajadzētu sacietēt 3–6 dienas un tās nedrīkst piesūcināt. Priekšlaicīga pārstrāde var izraisīt krāsas maiņu. Tā kā pēc dizaina Calcino Romantico ir smalki raupja virsma, Stucco Decor vaska dispersijas materiāla patēriņš ir palielināts. Turklāt, izmantojot aizsargpārklājumu, Calcino Romantico krāsu var mainīt. Šī iemesla dēļ Calcino Romantico un Stucco Decor vaska dispersijas kombinācija iepriekš jāpārbauda, izmantojot testa zonu.

Calcino impregnēšanas pasta nav piemērota Calcino Romantico aizsardzībai!

Authentico tehnika: aptuveni 600 g / m² / vienā darba solī

Materiāla sagatavošana

Uzklāšanas metode

Patēriņš

Travertino tehnika: aptuveni 1000 - 1500 g / m² / 1.darba solim; aptuveni 600 - 800 g / m² / 2. darba solim
Patēriņš var ievērojami palielināties uz raupjām un ļoti absorbējošām virsmām, kā arī uz konstrukcijas veidu.
Ar testa pārklājumu iepriekš nosakiet precīzu patēriņu. Lai izmantotu Travertino dizaina tehniku, lūdzu, skatiet attiecīgo radošo datu lapu.

Iestrādes nosacījumi

Minimālā temperatūras robeža iestrādes laikā: +10 ° C pamatnei un apkārtējam gaisam.

Darbarīki

- Venēcijas izlīdzināšanas špaktelļāpstiņa ar noapaļotiem stūriem
- Pulēšanas špaktelļāpstiņa
- ArteTwin špaktelļāpstiņa vai līdzīga plastmasas špaktelļāpstiņa

Piezīme:

Atsevišķās darba fāzēs vienmēr jāizmanto to pašu špaktelļāpstiņu. Bojāts rīks radīs virsmas nelīdzenumus. Jauna lāpstiņa jānoslīpē ar 400–600 smilšpapīru.

Calcino Romantico iestrādē izmantotos instrumentus nedrīkst izmantot, lai iestrādātu Calcino Decor.

Darbarīku tīrīšana

Noskalojiet darba rīki ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas. Izmantojiet tikai tīrus instrumentus.

Norādes

Tīrīšana un kopšana

StuccoDecor Wachsdispersion nepiedāvā nekādu aizsardzību no tiešām ūdens šļakatām vai traipiem no vielām, kas satur taukus, skābes, darvu, kofeīnu vai vielām, kas satur tēju un krāsvielas. Nelielus traipus var noņemt ar siltu ūdeni, iespējams, pievienojot neitrālus sadzīves tīrīšanas līdzekļus. Tīrīšanas metodi un līdzekļus iepriekš vēlams pārbaudīt veicot paraugtīrīšanu mazāk pamanāmā vietā

Uzmanību

Izraisa nopietnu ādas kairinājumu un nopietnus acu bojājumus. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, turiet gatavu trauku vai etiķeti. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Neieklūt acīs, uz ādas vai apģērba. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet ādu. Valkāt aizsargcimdus / acu aizsargus. Ja norij: izskalojiet muti. NEVEICINIET vemšanu. PIEEJOT ĀDU (vai matus): nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Nomazgājiet ādu ar ūdeni. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Novediet personu svaigā gaisā un pārliecinieties, ka tā var brīvi elpot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU / ārstu. PIEEJOT ACIS: Piesardzīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Ja iespējams, noņemiet visas esošās kontaklēcas. Turpiniet skalošanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU / ārstu. Turēt slēgtā telpa.

Satur: kalcija dihidroksīdu

Likvidācija

Atkārtotai pārstrādei drīkst nodot tikai pilnīgi tukšus konteinerus. Šķidro materiālu atliekas var izmest kā ūdens bāzes atkritumus, izžuvušo materiālu atliekas kā sacietējušas krāsas vai sadzīves atkritumus.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Šai produktu grupai nav noteiktas ES robežvērtības. Šis produkts satur <1 g / l GOS.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Kalcija hidroksīds, kalcija karbonāts, ūdens

Tuvākas norādes

Skat. drošības datu lapu

Tehniskā konsultācija

Šīs tehniskās informācijas ietvaros nav iespējams sniegt ieteikumu visu praktiski sastopamo pamatnes apstrādei. Ja jums ir jāapstrādā pamatni, kas nav uzskaitīti šajā tehniskajā informācijā, lūdzu, sazinieties ar mums vai mūsu tehnisko personālu pārstāvēniecībā. Mēs labprāt sniegsim jums detalizētus padomus, kas saistīti ar konkrētu objektu.

Klientu serviss

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv •
Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)