

CAPAROL Samtex 3 New

Dzīļi matēta dispersijas krāsa iekštelpām ar perfektu segtspēju un augstu baltuma pakāpi.

Produkta apraksts

Pielietojums	Gludām, dzīļi matētām virsmām iekšdarbos. Krāsa ir lieliski piemērota telpās, kur uzturas daudz cilvēku, jo krāsošanas un ekspluatācijas laikā neizdala šķidinātājus un kaitīgas emisijas.								
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> ■ Augsta baltuma pakāpe ■ Nevainojami dzīļi matēts un gaismu neatstarojošs efekts ■ Ilgstoša atvērtība krāsas uzklāšanai un izlīdzināšanai ■ Perfekta segtspēja ■ Minimāla krāsas šķakstīšanās ■ Nesatur šķidinātājus un ar minimālu emisiju 								
Materiāla bāze	Sintētisko sveķu dispersija								
Iepakojums	2,5; 5; 10 un 15 litri.								
Krāsu toni	Balta (Bāze 1). Transparenta (Bāze 3). Bāzi 3 izmantot tikai tonētu.								
Spīduma pakāpe	Dzīļi matēta.								
Uzglabāšana	Vēsā vietā, sargāt no sala. Nevērīgi aizvērtu vai nepilnu taru un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonētu produktu izlietot vienas krāsošanas sezonas laikā.								
Tehniskie dati	<table border="0"> <tr> <td>■ Mitrās berzes klase:</td> <td>2. klase, saskaņā ar DIN EN 13 300</td> </tr> <tr> <td>■ Kontrastu attiecība:</td> <td>Segtspējas klase 2 pie patēriņa apm., 8m₂/l</td> </tr> <tr> <td>■ Maksimālais grauda lielums:</td> <td>Smalks (<100μm)</td> </tr> <tr> <td>■ Blīvums:</td> <td>Apm., 1,5 g/cm₃</td> </tr> </table>	■ Mitrās berzes klase:	2. klase, saskaņā ar DIN EN 13 300	■ Kontrastu attiecība:	Segtspējas klase 2 pie patēriņa apm., 8m ₂ /l	■ Maksimālais grauda lielums:	Smalks (<100μm)	■ Blīvums:	Apm., 1,5 g/cm ₃
■ Mitrās berzes klase:	2. klase, saskaņā ar DIN EN 13 300								
■ Kontrastu attiecība:	Segtspējas klase 2 pie patēriņa apm., 8m ₂ /l								
■ Maksimālais grauda lielums:	Smalks (<100μm)								
■ Blīvums:	Apm., 1,5 g/cm ₃								
Norāde	Lai novērstu robežkontūru veidošanos starp vienas kārtas krāsojumiem, krāsošanu veikt vienā paņēmienā.								
Pielietošanas jomu noteikšana atbilstoši tehniskajai informācijai Nr.606	Piemērotība saskaņā ar Tehnisko informāciju Nr. 606 Definētās izmantošanas jomas								



iekšdarbi 1	iekšdarbi 2	iekšdarbi 3	ārdarbi 1	ārdarbi 2
+	+	-	-	-

(-) nav piemērots / (0) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Iestrāde

Piemērotas pamatnes

Pamatnes sagatavošana

Virsmai ir jābūt tīrai, gludai, sausai un bez krāsojumu atgrūdošām vielām.

Grupu PI (kalķka-cementa) un PII (cementa) apmetumi: Stingrus, tīrus apmetumus var apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Rupji porainus, smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai Capasol Konzentrat.

Gipša un gatavie apmetumi. Grupa P IV un P V: Gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Gipša apmetuma spīdīgo virskārtu noslīpēt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

Gipša starpsienu bloki: Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

Gipškartona plāksnes: Špaktelējumu vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG, Caparol SamtGrund vai CapaSol Konsentrat. Gipškartona plāksnes ar iespējamiem ūdenī šķistošo krāsojošo vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol AquaSperrGrund fein.

Betons: Attīrīt no iespējamām krāsojumu atgrūdošām vielām, tādām, kā putekļi, krīts, netīrumi u.c.

Gāzbetons: Gruntēt ar Capaplex atšķaidītu 1:3 ar ūdeni.

Silikātkieģeļu un kieģeļu mūris: Krāsot bez gruntēšanas.

Krāsojumi ar labu nestspēju: Matētus, vāji uzsūcošus krāsojumus krāsot bez gruntēšanas. Spīdīgus krāsojumus padarīt matētus un gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

Vāji saistīti krāsojumi: Emalju un krāsu pārklājumus notīrīt. Vāji uzsūcošas, līdzzenas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Rupji porainas, smilšainas virsmas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai CapaSol RapidGrund vai Capasol Konzentrat. Vāji saistītus minerālkrāsu krāsojumus mehāniski notīrīt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

Krāsojumi ar limes krāsu: Pēc iespējas nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

Nekrāsotas struktūrtapetes: Krāsot bez gruntēšanas.

Virsmas ar tapešu pārklājumu: Vāji saistītās tapetes notīrīt, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

Pelējušas virsmas: Pelējumu vai sēnīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens un tvaika strūku. Virsmu nomazgāt ar Capatox, ļaut pilnībā nožūt. Gruntēt atkarībā no virsmas īpašībām un materiāla. Stipri bojātas virsmas krāsot ar Indeko-W vai Fungitex-W.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, rūsas, tauku plankumiem: Nikotīna, rūsas, tauku plankumus mazgāt ar ūdeni, kuram pievienots mazgāšanas līdzeklis, ļaut labi nožūt. Gruntēt ar izolējošo grunci Caparol AquaSperrGrund fein. Stipri netīrām virsmām pielietot Caparol izolējošās krāsas, piem. Caparol Dupa-inn No. 1

Koka virsmas: Krāsot ar Capacryl vai Capadur sērijas krāsām.

Izdrupumi: Pēc atbilstošas sagatavošanas ar Caparol Glattspachtel līdz 3mm vienā kārtā. Pēc vajadzības virsmu slīpēt un gruntēt.

Ar otu, rullīti vai smidzinot.

Ieteicamie bezgaisa smidzināšanas parametri

Sprausla	Izsmedzināšanas spiediens	Atšķaidīšana
Standarta 517	200 bar	0-10%
HEA 515-517	120-140 bar	0%

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Pārklājuma uzbūve	Gruntējošas jeb starpkrāsojums: Lietot CaparolSamtGrund vai CAPAROL Samtex 3 atšķaidot ar ūdeni max. 2%.
Patēriņš	Noslēdošais krāsojums: CAPAROL Samtex 3 lietot neatšķaidītu patēriņš attiecīgi palielinās. Precīzu patēriņu nosaka, veicot proves krāsojumu.
Iestrādes nosacījumi	Zemākā pieļaujamā uzklāšanas temperatūra: +5° gaisā un virsmai.
Žūšana/ žūšanas laiks	Pie +20°C temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma, nākamos kārtu var klāt pēc 2-4 stundām, ja pārklājums uz tausti ir "sauss un silts". Ja pārklājums joprojām ir vēss, pagaidiet ilgāk. Pie zemākas temperatūras un augstāka gaisa mitruma, žūšanas process attiecīgi pagarinās, bet pie augstākas temperatūras, zemāka mitruma, tiek saīsinās. Neļaujiet virsmai izzūt pārāk ātri. Pilnībā sacietējis krāsojums ir pēc apm. 3 dienām.
Darbarīki	Otas, rullītis vai smidzinot.
Darbarīku tīrīšana	Darba instrumentus pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Norādes

Uzmanību	Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2- metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam	ES- robežvērtība GOS šai produktu grupai Kat.A/a : 30g/l (2010 gads), šis produkts satur < 1 g/l GOS
Sastāvā esošo vielu deklarācija	Polivinilacetāta dispersija, poliakrilāta sveķi, kalcija karbonāts, silikāti, titāna dioksīds, ūdens, piedevas, Konservants.
Klientu serviss	SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv • Tālr.: 67500072 • Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskā informācija TIEX- . Sagatavota: aprīlis 2024

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levērojot pamatnu daudzveidību un katru konkrētu objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrivots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētu objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šīs dokumenti ir vācu tehniskās informācijas Nr. J TIEX- tulkojums.

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • tālr. +371 675 000 72 • e-pasts: info@daw.lv • www.caparol.lv