

CAPAROL Samtex 3

Dzili matēta dispersijas krāsa iekštelpām ar perfektu segtspēju un augstu baltuma pakāpi.



Produkta apraksts

Pielietojums	Gludām, dzili matētām virsmām iekšdarbos. Krāsa ir lieliski piemērota telpās, kur uzturas daudz cilvēku, jo krāsošanas un ekspluatācijas laikā neizdala šķīdinātājus un kaitīgas emisijas.															
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> - Augsta baltuma pakāpe - Nevainojami dzili matēts un gaismu neatstarojošs efekts - Ilgstoša atvērtība krāsas uzklāšanai un izlīdzināšanai - Perfekta segtspēja - Minimāla krāsas šķīstīšanās - Nesatur šķīdinātājus un ar minimālu emisiju 															
Materiāla bāze	Sintētisko sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55 945															
Iepakojums	2,5; 5; 10 un 15 litri.															
Krāsu toni	Balta (Bāze 1). Transparenta (Bāze 3). Bāzi 3 izmantot tikai tonētu.															
CAPAROL Samtex 3 var tonēt, izmantojot ColorExpress tonēšanas sistēmu, atbilstoši visām pieejamajām tonu kolekcijām. Pirms uzklāšanas pārbaudiet tonēto produktu, lai izvairītos no krāsu atšķirībām. Spilgti, intensīvi krāsu toni, piemēram, dzelteni, oranži un sarkani, var būt ar vāju segtspēju. Tāpēc šados gadījumos ieteicams izmantot piemērotu grunts krāsu.																
Spīduma pakāpe	Matēta.															
Uzglabāšana	Vēsā vietā, sargāt no sala.															
Tehniskie dati	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitrās berzes klase: ■ Kontrastu attiecība: ■ Maksimālais grauda lielums: ■ Blīvums: </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> 2. klase, saskaņā ar DIN EN 13 300 Segtspējas klase 2 pie patēriņa apm., 8m₂/I Smalks (<100µm) Apm., 1,5 g/cm₃ </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mitrās berzes klase: ■ Kontrastu attiecība: ■ Maksimālais grauda lielums: ■ Blīvums: 	2. klase, saskaņā ar DIN EN 13 300 Segtspējas klase 2 pie patēriņa apm., 8m ₂ /I Smalks (<100µm) Apm., 1,5 g/cm ₃													
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mitrās berzes klase: ■ Kontrastu attiecība: ■ Maksimālais grauda lielums: ■ Blīvums: 	2. klase, saskaņā ar DIN EN 13 300 Segtspējas klase 2 pie patēriņa apm., 8m ₂ /I Smalks (<100µm) Apm., 1,5 g/cm ₃															
Norāde	Lai novērstu robežkontūru veidošanos starp vienas kārtas krāsojumiem, krāsošanu veikt vienā paņēmienā.															
Piemērotība saskaņā ar Tehnisko informāciju Nr. 606 Definētās izmantošanas jomas																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">iekšdarbi 1</th> <th style="width: 20%;">iekšdarbi 2</th> <th style="width: 20%;">iekšdarbi 3</th> <th style="width: 20%;">ārdarbi 1</th> <th style="width: 20%;">ārdarbi 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; font-size: small;">(-) nav piemērots / (0) nosacīti piemērots / (+) piemērots</td></tr> </tbody> </table>		iekšdarbi 1	iekšdarbi 2	iekšdarbi 3	ārdarbi 1	ārdarbi 2	+	+	-	-	-	(-) nav piemērots / (0) nosacīti piemērots / (+) piemērots				
iekšdarbi 1	iekšdarbi 2	iekšdarbi 3	ārdarbi 1	ārdarbi 2												
+	+	-	-	-												
(-) nav piemērots / (0) nosacīti piemērots / (+) piemērots																



Iestrāde

Piemērotas pamatnes

Pamatnes sagatavošana

Virsmai ir jābūt tīrai, gludai, sausai un bez krāsojumu atgrūdošām vielām.

Grupu PI (kalķka-cementa) un PII (cementa) apmetumi: Stingrus, tīrus apmetumus var apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Rupji porainus, smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai Capasol Konzentrat.

Gipša un gatavie apmetumi. Grupa P IV un P V: Gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Gipša apmetuma spīdīgo virskartu noslīpēt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

Gipša starpsienu bloki: Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaistī uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

Ģipškartona plāksnes: Špaktelējumu vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG, Caparol SamtGrund vai CapaSol Konsentrat. Ģipškartona plāksnes ar iespējamiem ūdenī šķistošo krāsojošo vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol AquaSperrGrund fein.

Betons: Attīrīt no iespējamām krāsojumu atgrūdošām vielām, tādām, kā putekļi, krīts, netīrumi u.c.

Gāzbetons: Gruntēt ar Capaplex atšķaidītu 1:3 ar ūdeni.

Silikātķieģeļu un ķieģeļu mūris: Krāsot bez gruntēšanas.

Krāsojumi ar labu nestspēju: Matētus, vāji uzsūcošus krāsojumus krāsot bez gruntēšanas. Spīdīgus krāsojumus padarīt matētus un gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

Vāji saistīti krāsojumi: Emalju un krāsu pārklājumus notīrīt. Vāji uzsūcošas, līdzennes virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Rupji porainas, smilšainas virsmas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai CapaSol RapidGrund vai Capasol Konzentrat. Vāji saistītus minerālrāsu krāsojumus mehāniski notīrīt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

Krāsojumi ar līmes krāsu: Pēc iespējas nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

Nekrāsotas struktūrtapetes: Krāsot bez gruntēšanas.

Virsmas ar tapešu pārklājumu: Vāji saistītās tapetes notīrīt, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

Pelējušas virsmas: Pelējumu vai sēnīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens un tvaika strūklu. Virsmu nomazgāt ar Capatox, lāut pilnībā nožūt. Gruntēt atkarībā no virsmas īpašībām un materiāla. Stipri bojātas virsmas krāsot ar Indeko-W vai Fungitex-W.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, rūsas, tauku plankumiem: Nikotīna, rūsas, tauku plankumus mazgāt ar ūdeni, kuram pievienots mazgāšanas līdzeklis, lāut labi nožūt. Gruntēt ar izolējošo grundi Caparol AquaSperrGrund fein. Stipri netīrām virsmām pielietot Caparol izolējošās krāsas, piem. Caparol Dupa-inn No. 1

Koka virsmas: Krāsot ar Capacryl vai Capadur sērijas krāsām.

Izdrupumi: Pēc atbilstošas sagatavošanas ar Caparol Glattspachtel līdz 3mm vienā kārtā. Pēc vajadzības virsmu slīpēt un gruntēt.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai smidzinot.

Ieteicamie bezgaisa smidzināšanas parametri

Sprausla	Izsmedzināšanas spiediens	Atšķaidīšana
Standarta 517	200 bar	0-10%
HEA 515-517	120-140 bar	0%

Pārklājuma uzbūve

Gruntējošas jeb starpkrāsojums: Lietot Caparol SamtGrund vai CAPAROL Samtex 3 atšķaidot ar ūdeni max. 2%.

Patēriņš

Noslēdošais krāsojums: CAPAROL Samtex 3 lietot neatšķaidītu

Krāsojot vienā kārtā gludu virsmu, produkta patēriņš ir apm. 90 ml/m². Ja virsma ir nelīdzena, tad patēriņš attiecīgi palielinās. Precīzu patēriņu nosaka, veicot proves krāsojumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā pieļaujamā uzklāšanas temperatūra: +5° gaisā un virsmai

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20°C temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma, nākamos kārtu var klāt pēc 2-4 stundām, ja pārklājums uz tausti ir "sauss un silts". Ja pārklājums joprojām ir vēss, pagaidiet ilgāk. Pie zemākas temperatūras un augstāka gaisa mitruma, žūšanas process attiecīgi pagarinās, bet pie augstākas temperatūras, zemāka mitruma, tiek saisinās. Neļaujet virsmai izzūt pārāk ātri.

Darbarīki

Otas, rullītis vai smidzinot.

Darbarīku tīršana

Darba instrumentus pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Norādes

Uzmanību

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Sastāvā ietilpst 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2- metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Likvidācija

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Klientu serviss

Atbrīvoties no saturā/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

ES- robežvērtība GOS šai produktu grupai Kat.A/a : 30g/l (2010 gads), šis produkts satur < 1 g/l GOS.

Polivinilacetāta dispersija, poliakrilāta sveķi, kalcija karbonāts, silikāti, titāna dioksīds, ūdens, piedevas, Konservants

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • www.caparol.lv • info@daw.lv • Tālr.: 67500072
• Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Tehniskā informācija - Sagatavota: aprīlis 2024

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatnu daudzveidību un katru konkrētu objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atlīstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznāšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Pārliecieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEK-D010R NOE tulkojums.

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • tālr. +371 675 000 72 • e-pasts: info@daw.lv • www.caparol.lv